



LOXON



LOXON PISCINAS

DESCRIPCION

LOXON PISCINAS es una pintura para piletas de natación de muy fácil aplicación y de excelente poder cubritivo. Posee una óptima resistencia al agua, que favorece la conservación del aspecto de la pileta y su máxima protección.

USOS

Para pintar piletas de natación construidas en hormigón o terminadas con revoques.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Azul Mediterráneo y Blanco. Se pueden realizar mezclas entre ellos en cualquier proporción para obtener diferentes tonalidades.
Además descubre los increíbles efectos que puede lograr a través de la carta de colores.
- **Aplicación:** A pincel o rodillo, en su consistencia original o diluida con un máximo de 10% de agua, si fuera necesario. La primera mano deberá aplicarse siempre diluyendo tres partes de **LOXON PISCINAS** con una parte de agua, para mejorar la adherencia sobre el sustrato. Soplete Airless, sin dilución, 2000 psi, 17"-21". Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente.
- **Fondos o selladores:** No se deben utilizar fondos, selladores, fijadores o acondicionadores ni enduidos.
- **Poder cubritivo:** Excelente.
- **Rendimiento:** De 12 a 16 m² por litro y por mano, según la absorción de la superficie.
- **Secado:** 3 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. No repintar antes de las 6 horas. No llenar la pileta con agua hasta que hayan transcurrido 7 días después de haber terminado el trabajo de pintado, en condiciones normales de temperatura y humedad.
- **Acabado:** Mate.
- **Presentación:** 1, 4 y 10 litros.

MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad o rocío, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

Atención: Si bien la preparación de superficie es importante en todos los trabajos de pintura, en el caso de piletas de natación es fundamental ya que las superficies están sometidas a una condición muy rigurosa (inmersión permanente, medio ácido, etc.)

El éxito del esquema depende totalmente de la calidad de la preparación del sustrato.

● Superficies Nuevas

Mampostería revocada, hormigón:

Las piscinas recientemente construidas tienen un alto grado de alcalinidad, por lo tanto se debe dejar transcurrir seis meses para asegurar un adecuado curado o realizar el **Tratamiento Ácido**, que se aplica tanto en superficies nuevas como en superficies muy lisas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.

- **Tratamiento Ácido:** Está destinado a proveer mayor anclaje y adherencia a la pintura como así también a neutralizar las superficies nuevas que van a ser pintadas. Limpiar a fondo la superficie con cepillo de cerdas, agua y detergente, para eliminar los restos de grasitud, suciedad, desencofrantes, etc.
- Enjuagar con abundante agua. Esta operación es muy importante para que el sustrato se encuentre apto para comenzar el tratamiento ácido.
- Aplicar entonces, ácido muriático diluido en partes iguales con agua y dejar actuar durante 10 minutos. Si el grado de burbujeo fuese muy intenso, aplicar 2 veces ácido en el mismo sitio con un intervalo de 30 segundos y luego dejarlo actuar 10 minutos. Una vez transcurridos los 10 minutos enjuagar con abundante agua y finalmente, dejar secar un mínimo de 48 horas.

Una vez realizado el tratamiento, es indispensable verificar que la superficie se encuentre libre de alcalinidad.

Para ello se debe utilizar un indicador o papel pH. Si el mismo indica un valor superior a 7-8, se deberá repetir el tratamiento ácido tantas veces como sea necesario hasta alcanzar ese valor. Si el mismo fuera menor a 7-8, se deberá enjuagar a fondo la superficie con abundante cantidad de agua.
- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

Importante: el nivel óptimo de adherencia se logrará cuando la superficie quede con una rugosidad similar a la de una lija de grano 120.

● Continuar con los siguientes pasos:

Cepillado: Con un cepillo de acero, desprender toda la arena que hubiera podido quedar adherida.

1ª Mano: Aplicar la primera mano de **LOXON PISCINAS** utilizando pincel y diluyendo 3 partes de este producto con 1 parte de agua y dejar secar 24 horas.

2ª Mano: Aplicar la segunda mano sin dilución o con la mínima dilución necesaria. Dejar secar 7 días en condiciones normales de temperatura y humedad, antes de llenar la pileta con agua. Si las condiciones del clima no son buenas se debe dejar secar durante un período de tiempo mayor.



www.PreguntaleaSherwin.com



LOXON



LOXON PISCINAS

• Superficies Previamente Pintadas:

Piscinas pintadas a la cal:

Desprender toda la cal adherida utilizando cepillo de cerdas duras, lija gruesa o arenado. Luego, limpiar a fondo la superficie con cepillo, agua y detergente para eliminar los restos de grasitud y suciedad. Enjuagar con abundante agua. Si se debiera reparar algún defecto superficial, hacerlo con un mortero de cemento, realizando posteriormente el Tratamiento Ácido en esas áreas y continuar el esquema como si fuera una superficie nueva.

• Piscinas pintadas con pinturas al látex:

Lijar y limpiar a fondo la superficie con cepillo, agua y detergente. Enjuagar con abundante agua. Dejar secar.

• Piscinas pintadas con caucho clorado:

Lijar a fondo con lija gruesa o cepillo de acero para generar porosidad (favoreciendo de esta manera, la adherencia de las manos posteriores de pintura) y para eliminar pintura suelta, descascarada, ampollada, etc.

• En todos los casos, considerar:

Es muy importante limpiar a fondo la superficie con cepillo, agua y detergente, fundamentalmente en la línea de flotación donde suele haber acumulación de grasitud y suciedad.

De percibirse áreas con sales, eliminarlas con una solución 1:1 de ácido muriático y agua. Enjuagar con abundante agua. Dejar secar perfectamente.

Las reparaciones en las superficies deberán ser realizadas con un mortero de cemento y posteriormente, tratadas con el **Tratamiento Ácido**, continuando el esquema según se indicó para superficies nuevas.

Si la película se encuentra totalmente deteriorada, debe ser eliminada por completo. Luego, se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

Terminar el trabajo aplicando LOXON PISCINAS.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien la pintura antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco.
- Evitar pintar bajo los rayos directos del sol y/o cuando la superficie se encuentre con alta temperatura ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua.
- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.
- Evitar la aplicación previa de cal o cualquier tipo de pintura en polvo dado que disminuye notablemente la adherencia de LOXON PISCINAS.
- Se sugiere la colocación de una hilera de azulejos a la altura de la línea de flotación para facilitar su limpieza.
- Mantener fuera del alcance de los niños.



www.PreguntaleaSherwin.com